



„ADFIL” Ltd.
Bergen Way
Hull HU7 OYQ
Anglija

09

0836-CPD-0015

EN 14889-2

Polimero pluoštas kitos paskirties naudojimui betone, skiedinyje ar cemente

Pagal REACH reglamentą polipropilenas laikomas nepavojingu, todėl mūsų Durus S300 neišskirs jokių pavojingų medžiagų.

Polimero tipas: polipropilenas

Klasė: II Durus S300

Ilgis: 45 mm

Forma: stačiakampio

Ekvivalentinis skersmuo: 0,95 mm

Tempiamasis stipris: 420 MPa *

Matmenų santykis : 47,4

Tamprumo modulis : 2590 MPa *

Konsistencija su 6 Kg Durus

ilgis 50 mm – Vebe trukmė : 6 s

etaloninis betono pavyzdys – Vebe trukmė :4,5 s

Gautas poveikis 6 kg cemento stiprumui 1,6 N/mm², kai CMOD buvo 0,5 mm, ir 1,8 N/mm², kai CMOD buvo 3,5 mm.

Minimali / maksimali dozė: 2 Kg /12 Kg

Pluoštas turi būti laikomas sausoje vietoje

***išbandyta prieš pluošto įspaudimą**

Data: 2011 m. gegužės 16 d.